

ergo® - Cyanoacrylate Adhesives "Superglues" / กาวเออร์โก้ - กาวไซยาโนอะคริเลท "กาวแห้งเร็ว"

	Description ประเภท	Color สี	Viscosity in mPas ความหนืด (เอมปาส)	Tensile shear strength on Steel/Steel N/mm ² กำลังต้านแรงดึงเฉือนระหว่าง อลูมิเนียม/อลูมิเนียม N/mm ²	Range of application ช่วงอุณหภูมิใช้งาน	Curing time in sec ระยะเวลาแห้ง (วินาที)			Approved by รับรองโดย	Packaging in grams / ขนาดบรรจุ (กรัม)
						Alu อลู	SBR เอสบีอาร์	EPDM อีพีดีเอ็ม		
ergo 5011	Universal เอนกประสงค์	clear ใส	100	-	-30°C to +80°C	50	5	10	NSF	20/50/500
ergo 5705	Universal เอนกประสงค์	clear ใส	500	-	-30°C to +80°C	60	7	7	-	20/50
ergo 5014	Universal เอนกประสงค์	clear ใส	2'000	-	-30°C to +80°C	60	8	10	-	20/50/500
ergo 5039	Universal เอนกประสงค์	clear ใส	thixo trop	-	-30°C to +80°C	100	21	30	-	3/20
ergo 5300	Elastomer อีลาสโตเมอร์	clear ใส	30	-	-30°C to +80°C	25	3	2	NSF	20/50/500
ergo 5925	Elastomer อีลาสโตเมอร์	clear ใส	35	-	-30°C to +80°C	60	5	7	NSF	20/50/500
ergo 5973	Elastomer อีลาสโตเมอร์	clear ใส	200	-	-30°C to +80°C	40	7	7		20/50/500
ergo 5950	Plastic พลาสติก	clear ใส	5	-	-30°C to +80°C	28	5	6		20/50/500
ergo 5400	Plastic พลาสติก	clear ใส	30	-	-30°C to +80°C	35	3	2	NSF	20/50/500
ergo 5713	Plastic พลาสติก	clear ใส	1'200	-	-30°C to +80°C	60	6	10		20/50/500
ergo 5861	Porous สำหรับพื้นผิวพรุน	clear ใส	100	> 17	-55°C to +85°C	35	5	10		20/50/500
ergo 5880	Black ดำ	black ดำ	150	> 20	-55°C to +120°C	35	25	25		20/50/500
ergo 5889	Special ชนิดพิเศษ	clear ใส	400	> 14	-55°C to +105°C	30	12	17		20/50/500
ergo 5200	Metal โลหะ	clear ใส	10	> 18	-55°C to +80°C	20	-	-		20/50/500
ergo 5210	Metal โลหะ	clear ใส	400	> 14	-55°C to +105°C	35	-	-		20/50/500
ergo 5634	Metal โลหะ	clear ใส	2'500	> 18	-55°C to +120°C	90	-	-		20/50/500
ergo 5901	Odorless ไร้คราบ	clear ใส	10	-	-30°C to +100°C	100	15	65		20/50/500
ergo 5922	Odorless ไร้คราบ	clear ใส	60	-	-30°C to +100°C	100	25	18		20/50/500
ergo 5923	Odorless ไร้คราบ	clear ใส	1'000	-	-30°C to +100°C	100	32	28		20/50/500